

KilooTon





Specifications: Plain carbon steel

Available standards: EN 10143, JIS G3302, ASTM A653

Available sizes: Thickness 0.25 to 3 mm – Width 750 to 1500 mm

Available lengths: Sheet, coil, custom

Main applications: Automotive industry, agriculture, air ducts

ورق گالوانیزه
HOT-DIP GALVANIZED PLATE

مشخصات ابعادی
Dimensions & Tolerances
طبق استاندارد EN 10143

ضخامت t mm	تلورانس ضخامت در بازه عرض W mm			نوع کاربرد	تلورانس عرض W mm				تلورانس طول L mm		
	≤ 1200	> 1200 ≤ 1500	> 1500		> 600 ≤ 1200	> 1200 ≤ 1500	> 1500 ≤ 1800	> 1800	< 2000	≥ 2000 < 4000	≥ 4000 < 6000
0.20 ≤ t < 0.40	±0.04	±0.05	±0.06	تنش تسلیم < 260	+5 0	+6 0	+7 0	+8 0	+15 0	+15 0	+15 0
0.40 < t ≤ 0.60	±0.04	±0.05	±0.06								
0.60 < t ≤ 0.80	±0.05	±0.06	±0.07								
0.80 < t ≤ 1	±0.06	±0.07	±0.08								
1 < t ≤ 1.20	±0.07	±0.08	±0.09								
1.20 < t ≤ 1.60	±0.10	±0.11	±0.12								
1.60 < t ≤ 2	±0.12	±0.13	±0.14								
2 < t ≤ 2.50	±0.14	±0.15	±0.16								
2.50 < t ≤ 3	±0.17	±0.17	±0.18								
3 < t ≤ 5	±0.20	±0.20	±0.21								
5 ≤ t < 6.50	±0.22	±0.22	±0.23								
0.20 ≤ t < 0.40	±0.05	±0.06	±0.07	340 > تنش تسلیم ≥ 260							
0.40 < t ≤ 0.60	±0.05	±0.06	±0.07								
0.60 < t ≤ 0.80	±0.06	±0.07	±0.08								
0.80 < t ≤ 1	±0.07	±0.08	±0.09								
1 < t ≤ 1.20	±0.08	±0.09	±0.11								
1.20 < t ≤ 1.60	±0.11	±0.13	±0.14								
1.60 < t ≤ 2	±0.14	±0.15	±0.16								
2 < t ≤ 2.50	±0.16	±0.17	±0.18								
2.50 < t ≤ 3	±0.19	±0.20	±0.20								
3 < t ≤ 5	±0.22	±0.24	±0.25								
5 ≤ t < 6.50	±0.24	±0.25	±0.26								

www.kilooton.com
info@kilooton.com
+98 31 34 031

استفاده از کلیه اطلاعات فنی درج شده فقط برای مقاصد غیر تجاری با ذکر منبع بلامانع است.

کلیه حقوق این فایل متعلق به شرکت عمارت فولاد عماد (فروشگاه آنلاین کیلوتن) می‌باشد.